

STRUCTURE BOIS

Poutres et poteaux contrecollés

Poutres et poteaux contrecollés



Votre distributeur :



 **SILVERWOOD**

STRUCTURE BOIS

Poutres et poteaux contrecollés

Poutres et poteaux contrecollés



Essence

- Sapin du Nord
- Nom latin : *Picea excelsa*
- Origine : Scandinavie

Sections disponibles

		H →						
		e ↓ mm						
		120	140	160	180	200	220	240
DUO	80						25	
	100					20		20
	120	28						15
	140		24					12
TRIO	160			18				
	180				12			
	200					10		


Longueur disponible : 13.50 m

Humidité du bois


- H = 16 % ± 2 %

Collage et usinage

- Aboutage avec colle polyuréthane (P.U) claire
- Lamellation avec colle mélamine urée formol (M.U.F) claire
- Collage résistant aux intempéries
- Bois raboté 4 faces avec chanfreins sur chaque arête



2 plis



3 plis

Emballage

- Conditionnement individuel sous film anti-UV
- Palette couverte d'une bâche plastique 5 côtés

Avantages produit

- Bois scandinave épuré de défauts (gerces, noeuds...) pour une esthétique de qualité et une stabilité dimensionnelle
- Rectitude des poutres et poteaux
- Bois raboté et chanfreiné
- Bois sec
- Produit emballé individuellement pour une protection sur chantier
- Produit prêt à finir
- Régularité : bois massif optimal pour le taillage numérique
- Possibilité de traitement classe 2 par trempage et classe 3 par autoclave

Domaines d'emploi

- Charpente apparente
- Construction de maison à ossature bois (système poteaux-poutres)
- Structure de véranda, lucarne
- Solivage apparent pour plancher